

マキシマム

Maximum Urethane Wax for Floor Coating

ウレタン樹脂ワックス T-2000 T-3000

ウレタン配合の強靱な塗膜 抜群の耐摩耗性 & 耐久性 手軽に使えるフロアコーティング

製品の特長

- ◆高濃度ウレタン樹脂配合で高光沢・高硬度・超耐久性を実現
＜ウレタンはゴルフボールや車のバンパー、又フローリングやテーブルの塗装等強靱さを要求される物に使われています＞
- ◆作業性が良いので手軽に使えるフロアコーティングです
- ◆高濃度で有効成分が多く防傷効果があり耐久性に優れます
- ◆水性樹脂ワックスの為無臭性で室内環境も快適に保ちます
- ◆油脂やロウが無配合でツルツルと滑らず汚れも付き難いです
- ◆抗菌成分配合ですので床面を衛生的に保ちます
- ◆塗膜形成後は子供やペットが舐めても無害で安心です
- ◆伸びが良く乾きも早いので大変塗り易いワックスです
- ◆床暖房の床にも塗れますので安心して生活が送れます
- ◆シックハウス症候群指定の全化学物質を一切不使用で安心
- ◆揮発性有機化合物 (VOC) = 厚生労働省指定の全 14 種類の化学物質を一切使用しておりません
- ◆F☆☆☆☆証明書 = 認定義務の非該当製品です
- ◆環境ホルモン疑義物質 = 一切使用しておりません
- ◆化学物質管理促進法 (PRTR 法) = 一切使用しておりません
- ◆改正建築基準法 = 建築内装材の規格の非該当製品です

製品のご案内

- マキシマム ウレタン樹脂ワックス <光沢・マット>
＜一般用＞塗りやすいので初めての方にお勧めです
塗膜硬度 = 3~4 H / 耐久性 = 約 2~3 年 / NET = 2kg・4kg・18kg
- ウレタン樹脂ワックス T-2000 <光沢・マット>
＜業務用＞伸びが良く塗り易く手軽に使える業者様向け
塗膜硬度 = 3~4H / 耐久性 = 約 2 年~3 年 / NET = 18kg
- ウレタン樹脂ワックス T-3000 <光沢・マット>
＜業務用＞高濃度のため高硬度の塗膜で耐久性は一番良い
塗膜硬度 = 5H / 耐久性 = 約 3 年~4 年 / NET = 18kg



■主成分

ウレタンアクリル樹脂・抗菌剤・他

■種類

水性
■標準使用量 1 度塗りの場合
4kg = 約 120 畳 (200 m²)

■主用途

フローリング・階段・カマチ・コルク・
クッションフロア・リノリューム・ビニールタイル・P タイル・化学床材



ご使用方法

- ①「マキシマム ウッドクリーナー」で床の汚れをよくクリーニングしてから、床面を完全に乾かして下さい。素材を傷めず手にも優しい床用中性洗剤で、既存のワックス膜も剥がれませんので安心してご利用下さい。
- ②ワックスの原液を床に直接垂らすか平らな容器に移し、「ハンディーモップ」や「柄付きモップ」で塗っていきます。床の目に沿って、何度も同じ箇所を擦らないで、力を入れずに液を薄く伸ばしていくように、ムラなく軽く一度塗っていく感覚です。
- ③完全乾燥確認後の 60 分~90 分以降に、2 度目をお塗り下さい。2~3 回と塗布回数を増す程光沢や耐久性等全ての性能が向上します。十分乾燥したのを確認してから、2 層目をムラなくお塗り下さい。
- ④塗膜の乾燥時間は、季節・天気・湿度・時間・塗膜の厚さ・塗布回数・素材等環境により大きく異なります。環境により調節して必ず完全硬化を確認して下さい。



ご注意事項

- ◆記載内容は 2 回~3 回塗り以上での一般家庭でのあくまでも平均値です。性能・品質を保証するものではありません。
- ◆ご使用前に目立たない箇所で予めテスト使用して下さい。
- ◆ロウ・蜜蝋・カルナバ・油性ワックス・フッ素・シリコン・塗料・コーティング剤施工、オイルステイン等油加工・鏡面加工・UV 塗装・特殊加工仕上げ・無塗装・無垢・白木の床等へのご使用はお避け下さい。
- ◆作業は晴れて気温が高く湿度の低い昼間に行い、10℃以下・30℃以上・雨天・降雪・高湿度・夜間等では使用はお避け下さい。
- ◆目や口に入らないよう小児の手の届かないよう保管して下さい。
- ◆万一目や口に入ったら流水で洗浄し医師を受診して下さい。
- ◆使用したワックスは元の容器に戻さないで下さい。
- ◆余った液は中栓をして 30℃以下の冷暗所に保管すれば、長期保存は可能ですが、できるだけお早めに御利用下さい。
- ◆普段は柔らかい布で空拭きをして下さい。汚れの箇所は「ウッドクリーナー」で汚れを落とした後、水拭き・空拭きをして下さい。
- ◆化学モップや化学雑巾はご利用なさらないで下さい。
- ◆アルコール類、アルカリ系漂白剤、塩素系漂白剤、アンモニア系 (尿等) は剥離現象が起こります。お気を付け下さい。
- ◆耐久性や性能等の効果は生活環境等により大きく変わります。性能が低下してきたら再塗布して下さい。

■製造・販売



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

☎ 0120-611-466 / 受付: (月)~(金) 9am~4pm

FAX 027-350-7200 / <http://www.toyo-sangyo.com>