

Maximum Clear Stone

高硬度
防傷性

マキシマムクリアストーン

タイルの
保護剤

玄関タイルの保護コーティング剤 防汚・防傷・防水・抗菌 水垢・干割も防止 ロングセラー商品

製品の特長

- ◆御影石・玄昌石・鉄平石・自然石・タイル・テラコッタ・庭石等、様々な石材類に幅広く御利用頂けます。
- ◆嫌味な高光沢にはならず、自然な淡いしっとりとした艶です。
- ◆防水・防汚・防傷効果があり滑らず耐久性にも優れています。
- ◆原液をそのまま使用でき、薄く塗るだけで乾きも早い為、難しい技術も要らず、誰でも簡単に作業ができるタイプです。
- ◆抗菌作用もありますので、菌の繁殖やカビからも守ります。
- ◆塗膜形成後は子供やペットが舐めても無害の為、安心です。
- ◆「シックハウス症候群」の原因物質を一切不使用で、素材や環境、人体にも配慮されており安心です。
- ◆「石材クリーナー」を併用すれば汚れもすっきり取れます。

製品のご案内

■マキシマム クリアストーン

主成分：合成樹脂、有機溶剤、抗菌剤、他

種類：油性

耐久性：約1年～3年

NET：1L、2L、4L、16L

使用量：1L＝約50㎡（約30畳）

（1度塗りの場合の標準使用量）

ご注意：作業中は要換気

第二石油類・危険物第4類／火気厳禁・可燃性



■マキシマム 石材クリーナー

主成分：界面活性剤、他

種類：弱酸性

NET：1kg、2kg、4kg、18kg

使用量：水で2倍～10倍程度に薄めて使用しますのでかなりの範囲で利用可能


ご注意：弱酸性の洗剤ですので長時間使うと若干ツヤが低下しますので液を付着させたまま放置しないで下さい。



ご利用案内

普段のお手入れは水洗いでも十分ですが、各種洗剤も使用できますので、環境に応じてご使用下さい。

再施工の際は、既存塗膜を剥離する事無く上塗りができますが、万一剥離や手直しをしたい場合は「ハクリ剤-C」をご利用下さい。



ご使用方法

- ①表面の油分や汚れを「石材クリーナー」で先ず十分に洗浄し取り除きます。目に見えない汚れや油分が沢山付着しておりますので必ず事前にお使い下さい。バケツ等に水で2～10倍に薄めてから、ブラシやスポンジ等で軽く擦り洗浄して下さい。
- ②汚水を除去し流水でしっかりと洗い流してから完全に乾燥させて下さい。少しでも洗浄成分が残っていると素材が劣化し、又水分が残っていると塗膜が白濁します。
- ③ゴム手袋を着用して「クリアストーン」の原液を布に付け、薄くムラ無く均一に塗って行きます。表面をなぞるように、湿らせる程度に薄く拭いていく感覚ですので作業は簡単です。厚塗りしないで下さい。
- ④表面は約1時間～2時間で乾きますが、塗膜が硬化する2～3時間以降に最低でも二度塗りをして下さい。塗膜がムラなく均一な美しい仕上がりになります。更に光沢を出したい場合は、完全硬化を確かめてから、3度塗り以上をして下さい。塗り重ねる程光沢が増し耐久性もアップします。
- ⑤使用した布やウエスは再利用できません。自然発火を避ける為、焼却処分するか水で濡らしてからゴミとして破棄して下さい



ご注意事項

- ◆ご使用前に予め使用の適否を確認してからご利用下さい
- ◆家具や幅木等余分な箇所に液が付着しないよう、予め養生をして下さい。ゴム手袋を着用の上作業をして下さい
- ◆作業は天気が良く湿度の低い昼間に行い、10℃以下・30℃以上・雨天・夜間・高湿度の日の作業はお避け下さい
- ◆可燃性の有機溶剤の為、長時間の吸引・火気にご注意下さい
- ◆有機溶剤含有の為、液体そのものは灯油系の臭いが鼻につきませんが、被膜完成後は臭いは取れますのでご安心下さい
- ◆大理石等の表面がツルツルの鏡面仕上げの素材の場合は、密着性が低下する場合がありますのでご注意下さい
- ◆一度使用した液は元の容器に戻さず他の製品とも絶対に混合しないで下さい。又、目や口に入らないようご注意ください
- ◆長期保存はできません。密栓して20℃以下の冷暗所(冷蔵庫が最適)に保管し開封の有無に限らず6ヶ月以内にお使い下さい

■製造・販売



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

0120-611-466 / 受付:(月)～(金)9am～4pm

FAX 027-350-7200 / http://www.toyo-sangyo.com