

抜群の
作業性

高分子樹脂ワックス グラマー

業務用
定番品

艶が出て 伸びが良く 乾きが早く 作業性が良い 業務用床用ワックス

製品の特長

- ※ 塗るだけで素晴らしい艶が出る床用樹脂ワックスです
- ※ サラサラした液体で伸びが良く平らに塗れ失敗が少ないです
- ※ 乾きも早いので広い面積も楽々塗れるため作業性抜群です
- ※ 作業性も抜群ですので、広面積を塗るのに適しております。
- ※ 業務用として手軽に使えるのでビルメン業者様にお勧めです
- ※ 当社大人気の定番ロングセラー商品です
- ※ 水性樹脂ワックスの為無臭性で室内環境も快適に保ちます
- ※ 油脂やロウが無配合でツルツルと滑らず汚れも付き難いです
- ※ 抗菌成分配合ですので床面を衛生的に保ちます
- ※ 塗膜形成後は子供やペットが舐めても無害で安心です
- ※ 床暖房の床にも塗れますので安心して生活が送れます
- ※ シックハウス症候群指定の全化学物質を一切不使用で安心
- ※ 揮発性有機化合物 (VOC) = 厚生労働省指定の全 14 種類の化学物質を一切使用しておりません
- ※ F☆☆☆☆証明書 = 認定義務の非該当製品です
- ※ 環境ホルモン疑義物質 = 一切使用しておりません
- ※ 化学物質管理促進法 (PRTR 法) = 一切使用しておりません
- ※ 改正建築基準法 = 建築内装材の規格の非該当製品です

製品のご案内

■高分子樹脂ワックス グラマー

- ※ 塗膜硬度 = 2H~3H
- ※ 耐久性 = 約半年~1年
- ※ NET = 18kg
- ※ ビルメン業者人気 No.1 の当社定番床用ワックスです
- ※ 大容量タイプで手軽に使用してお得です
- ※ 透明感のある美しい塗膜をつくる「光沢タイプ」をご用意



- 主成分 アクリル合成樹脂・抗菌剤・他
- 種類 水性
- 標準使用量 1度塗りの場合の目安
18kg = 約 600 畳 (1000 m²)

■主用途

フローリング・階段・カマチ・コルク・ビニールタイル・Pタイル・CF(クッションフロア)・リノリューム・化学床材・各種木質床等

ご使用方法

- ①「マキシマム ウッドクリーナー」で床の汚れをよくクリーニングしてから、床面を完全に乾かして下さい。素材を傷めず手にも優しい床用中性洗剤で、既存のワックス膜も剥がれませんので安心してご利用下さい。
- ②ワックスの原液を床に直接垂らすか平らな容器に移し、「ハンディーモップ」や「柄付きモップ」で塗っていきます。伸びが良く塗り易いタイプですので、床の目に沿って薄く1~2度なぞる程度で大丈夫です。30分~60分で塗膜表面は乾きます。
- ③完全乾燥確認後の60分以降に2度目をお塗り下さい。2~3回と塗布回数を増す程光沢や耐久性等、全ての性能が向上します。十分乾燥したのを確認してから、2層目をムラなくお塗り下さい。
- ④塗膜の乾燥時間は、季節・天気・湿度・時間・塗膜の厚さ・塗布回数・素材等環境により大きく異なります。環境により調節して必ず完全硬化を確認して下さい。



ご注意事項

- ◆ 記載内容は2回~3回塗り以上での一般家庭でのあくまでも平均値です。性能・品質を保証するものではありません。
- ◆ ご使用前に目立たない箇所で予めテスト使用して下さい。
- ◆ ロウ・蜜蝋・カルナバ・油性ワックス・フッ素・シリコン・塗料・コーティング剤・オイルステイン・油加工・鏡面加工・UV塗装・特殊加工・無塗装・無垢・白木の床へのご使用はお避け下さい
- ◆ 作業は晴れて気温が高く湿度の低い昼間に行い、10℃以下・30℃以上・雨天・降雪・高湿度・夜間等では使用はお避け下さい。
- ◆ 目や口に入らないよう小児の手の届かないよう保管して下さい
- ◆ 万一目や口に入ったら流水で洗浄し医師を受診して下さい。
- ◆ 使用したワックスは元の容器に戻さないで下さい。
- ◆ 余った液は中栓をして30℃以下の冷暗所に保管すれば、長期保存は可能ですが、できるだけお早めにご利用下さい。
- ◆ 普段は柔らかい布で空拭きをして下さい。汚れの個所は「ウッドクリーナー」で汚れを落とした後、水拭き・空拭きをして下さい。
- ◆ 化学モップや化学雑巾はご利用なさらないで下さい。
- ◆ アルコール類、アルカリ系漂白剤、塩素系漂白剤、アンモニア系(尿等)は剥離現象が起きます。お気を付け下さい。
- ◆ 耐久性や性能等の効果は生活環境等により大きく変わります。光沢が薄れたり滑り易くなる等、性能が低下してきたら再塗布して下さい。表面を洗浄してからそのまま上塗りが可能です。

■製造・販売



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

☎0120-611-466 / 受付:(月)~(金)9am~4pm

FAX 027-350-7200 / http://www.toyo-sangyo.com