

Best 100 Best 200 プライマリーベスト

密着性の悪い床に ワックスフリー床に 床との密着性に優れ再塗布性が良い 下塗り剤にも最適

製品の特長

- ◆ワックスフリー床等通常ではワックスが塗りづらい床向けです
- ◆床との密着性に優れワックスが剥がれにくくなります
- ◆再塗布性が良いのでフロアコーティングの下地剤としても最適
- ◆各種水性樹脂ワックスの上塗りが可能です
- ◆高濃度で有効成分が多く防傷効果もあり耐久性に優れます
- ◆水性樹脂ワックスの為無臭性で室内環境も快適に保ちます
- ◆油脂やロウが無配合でツルツルと滑らず汚れも付き難いです
- ◆抗菌成分配合ですので床面を衛生的に保ちます
- ◆塗膜形成後は子供やペットが舐めても無害で安心です
- ◆伸びが良く乾きも早いので大変塗り易いワックスです
- ◆床暖房の床にも塗れますので安心して生活が送れます
- ◆シックハウス症候群指定の全化学物質を一切不使用で安心
- ◆揮発性有機化合物 (VOC) = 厚生労働省指定の全 14 種類の化学物質を一切使用しておりません
- ◆F☆☆☆☆証明書 = 認定義務の非該当製品です
- ◆環境ホルモン疑義物質 = 一切使用しておりません
- ◆化学物質管理促進法 (PRTR 法) = 一切使用しておりません
- ◆改正建築基準法 = 建築内装材の規格の非該当製品です

製品のご案内

■プライマーコート Best 100

ワックスが剥がれにくく再塗布性も良く下塗り剤として最適
塗膜硬度=2H/耐久性=約半年~1年/NET=18kg

■プライマーコート Best 200

床との密着性が更に良くワックスフリー床等にも塗りやすい
塗膜硬度=2H~3H/耐久性=約1年/NET=18kg

■マキシマム プライマリーベスト

床との密着性が抜群でワックスフリー床等でも剥がれにくい
塗膜硬度=3H/耐久性=約1~2年/NET=2kg、4kg、18kg



■主成分

ウレタンアクリル樹脂・抗菌剤・他

■種類

水性

■標準使用量


1度塗りの場合

4kg=約120畳(200㎡)

■主用途

フローリング・階段・カマチ・コルク・

クッションフロア・リノリューム・ビニールタイル・Pタイル・化学床材



ご使用方法

- ①「マキシマム ウッドクリーナー」で床の汚れをよくクリーニングしてから、床面を完全に乾かして下さい。素材を傷めず手にも優しい床用中性洗剤で、既存のワックス膜も剥がれませんので安心してご利用下さい。
- ②ワックスの原液を床に直接垂らすか平らな容器に移し、「ハンディーモップ」や「柄付きモップ」で塗っていきます。伸びが良く塗り易いタイプですので、何度も同じ箇所を擦らないで床の目に沿って力を入れずに、軽く薄く一度塗るだけで結構です。
- ③完全乾燥を確認した60分以降に、お好みのフロアコーティング用ワックスを1~2回上塗りして下さい。水性の樹脂ワックスでしたら各種上塗りが可能です。或いはこのワックスを2度塗りして仕上げして下さい。
- ④塗膜の乾燥時間は、季節・天気・湿度・時間・塗膜の厚さ・塗布回数・素材等環境により大きく異なります。環境により調節して必ず完全硬化を確認して下さい。



ご注意事項

- ◆記載内容は2回~3回塗り以上での一般家庭でのあくまでも平均値です。性能・品質を保証するものではありません。
- ◆ご使用前に目立たない箇所で予めテスト使用して下さい。
- ◆ロウ・蜜蝋・カルナバ・油性・フッ素・シリコン・塗料・鏡面加工・コーティング剤施工、オイルステイン等油加工・UV塗装・特殊加工・無塗装・無垢・白木の床へのご使用はお避け下さい
- ◆作業は晴れて気温が高く湿度の低い昼間に行い、10℃以下・30℃以上・雨天・降雪・高湿度・夜間等では使用はお避け下さい。
- ◆目や口に入らないよう小児の手の届かないよう保管して下さい
- ◆万一目や口に入ったら流水で洗浄し医師を受診して下さい。
- ◆使用したワックスは元の容器に戻さないで下さい。
- ◆余った液は中栓をして30℃以下の冷暗所に保管すれば、長期保存は可能ですが、できるだけお早めに御利用下さい。
- ◆普段は柔らかい布で空拭きをして下さい。汚れの箇所は「ウッドクリーナー」で汚れを落とした後、水拭き・空拭きをして下さい。
- ◆化学モップや化学雑巾はご利用なさらないで下さい。
- ◆アルコール類、アルカリ系漂白剤、塩素系漂白剤、アンモニア系(尿等)は剥離現象が起こります。お気を付け下さい。
- ◆耐久性や性能等の効果は生活環境等により大きく変わります。光沢が薄れたり滑り易くなる等、性能が低下してきたら再塗布して下さい。表面を洗浄してからそのまま上塗りが可能です。

■製造・販売



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

☎0120-611-466 / 受付:(月)~(金)9am~4pm

FAX 027-350-7200 / <http://www.toyo-sangyo.com>